




Ralf Czarnietzki, Herstellung und Vertrieb „System Kaiser“

Tel. 0911- 47 68 20 / Fax 0911- 80 180 52 / Internet [www.system-kaiser.de](http://www.system-kaiser.de) / E-Mail: [support@system-kaiser.de](mailto:support@system-kaiser.de)

Material **Brandkalk**

Ausgabe 04/2011



Produktdatenblatt: **Mimar Brandkalk**

<b>Produktart:</b>	Brandkalk, Stückkalk, Calciumoxid, CaO.
<b>Hersteller/ Vertrieb:</b>	Ralf Czarnietzki, Riehlstraße 7, 90489 Nürnberg
<b>Bezeichnung:</b>	Frischer Brandkalk aus historisch erhaltenen und nach traditionellen Verfahren betriebenen Brennöfen.
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Restaurierungskalk zum Nachbau von historischen Mörteln mit Trockenlöschtechnik im Sandbett und gesicherten Kalkspatzenstrukturen.
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Min. 5 °C (Objekt- und Umgebungstemperatur).
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Brandkalk bildet mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung eine ätzende Lauge. Verätzungs- und Verbrennungsgefahr! Haut und Augen schützen! Verarbeitungsvorschriften für Kalk beachten!
<b>Dichte:</b>	3,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Farbton:</b>	Weiß.
<b>Lieferform:</b>	Plastiksäcke zu 30 kg.
<b>Lagerung:</b>	Verschlossen und trocken theoretisch unbegrenzt lagerfähig. Es empfiehlt sich dennoch eine rasche Verarbeitung innerhalb von 6 Monaten.

**Hinweis:** Diese Angaben wurden nach bestem Gewissen erstellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik. Rechtsverbindlichkeiten können davon jedoch nicht abgeleitet werden, zumal die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches erfolgt. In Zweifelsfällen sind eigene Versuche oder Anfragen bei uns empfehlenswert.