



Material [Entsalzungskompreße RC-A1+](#)

Ausgabe 07/2007

Produktdatenblatt: [RC-A1+](#)

<b>Produktart:</b>	Verarbeitungsfertig gemischtes Kompressenmaterial.	
<b>Anwendungsbereich:</b>	Zur Mauerwerksentsalzung nach dem Kompressenverfahren für alle Arten von Sandsteinen und porösen Baustoffen.	
<b>Rohstoffbasis:</b>	Sande, Cellulosefaser, Leichtzuschläge, Steinmehle, Mineralmehle, destilliertes Wasser.	
<b>Gebrauchsanweisung:</b>	Das anwendungsfertige Material kann mittels Putzmaschine oder händisch auf das trockene tragfähige Mauerwerk aufgebracht werden. Schichtdicke ca. 1,5 – 2 cm. Nach Beendigung der Anwendung Kompreße vorsichtig ablösen.	
<b>Einwirkungsdauer:</b>	Bis zur vollständigen Durchtrocknung ca. 2 – 3 Wochen. Salzgehalte analytisch kontrollieren und Anwendung gegebenenfalls wiederholen.	
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Min. 5 °C (Objekt- und Umgebungstemperatur), direkte Sonneneinstrahlung und Wind oder Zugluft vermeiden.	
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Keine Reizwirkung auf Haut und Augen, keine sensibilisierende Wirkung bekannt.	
<b>Kennzeichnung:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrenstoffverordnung.	
<b>Dichte:</b>	1,1-1,2 kg/ dm <sup>3</sup>	
<b>Farbton:</b>	Beigegrau.	
<b>Lieferform:</b>	Eimer 10 Liter Eimer 20 Liter Fässer 60 Liter	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei ca. 8 Wochen Lagerfähig.	

**Hinweis:** Diese Angaben wurden nach bestem Gewissen erstellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik. Rechtsverbindlichkeiten können davon jedoch nicht abgeleitet werden, zumal die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches erfolgt. In Zweifelsfällen sind eigene Versuche oder Anfragen bei uns empfehlenswert.